

Instrukcja

transportu, przechowywania, obróbki oraz konserwacji
blach stalowych ocynkowanych, powlekanych stopem aluminium-cynk
oraz powlekanych powłokami organicznymi.

1. Podczas transportu blachy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zamoknięciem.
2. W przypadku zamoknięcia blach, należy je bezwzględnie wysuszyć przed składowaniem. Blachy ocynkowane oraz z powłoką alucynk, muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed działaniem wody.
3. Rozładunek można przeprowadzać mechanicznie (za pomocą urządzeń dźwigowych lub wózka widłowego) lub ręcznie. Przy rozładunku ręcznym należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby nie dopuścić do przesuwania się arkuszy po sobie lub po podłożu, co grozi powstaniem uszkodzeń mechanicznych oraz naruszeniem powłok antykorozyjnych (minimum dwie osoby przy rozładunku arkuszy blach o długości do 3,5 m cztery lub więcej osób przy rozładunku blach powyżej 3,5 m).
4. Wyroby z blachy muszą być składowane w pomieszczeniach suchych, zabezpieczających produkt przed nagłymi zmianami temperatury oraz wilgotności powietrza. W innym przypadku może wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej pomiędzy ułożonymi na sobie arkuszami blach, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia powłoki. Wyroby z blachy nie mogą być również składowane oraz montowane w pobliżu agresywnie reagujących substancji.
5. Odległość składowanego pakietu blach od podłoża nie może być mniejsza niż 200 mm, a w przypadku ich składowania przez okres powyżej 2 tygodni, pomiędzy arkuszami należy zastosować przekładki dystansowe o grubości nie mniejszej niż 40 mm, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji tychże arkuszy.
6. W przypadku wyrobów z blach powlekanych powłokami organicznymi, które zostały dodatkowo zabezpieczone folią ochronną, folię tę należy usunąć z arkuszy bezpośrednio po ułożeniu ich na dachu. Jeżeli natomiast występuje konieczność składowania tych arkuszy przez dłuższy okres czasu, folię ochronną należy usunąć w terminie do 14 dni od daty dostawy. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu doszłoby do zamoknięcia zabezpieczonych folią ochronną arkuszy, folię tę należy natychmiast usunąć. Blachy pokryte folią ochronną należy bezwzględnie zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
7. W każdym przypadku po zdjęciu folii ochronnej z arkuszy, należy je oczyścić z ewentualnych resztek, a jeżeli na arkuszach występują pozostałości kleju z folii, należy je bezwzględnie zmyć przy pomocy wody oraz zwykłych detergentów.
8. Pokrycie dachowe z blach ocynkowanych, powleczonych stopem aluminium-cynk (tzw. alucynkowych) lub powlekanych powłokami organicznymi należy ułożyć na dachu w terminie 3 miesięcy od daty jego zakupu u Producenta, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
9. Do cięcia arkuszy blach nie należy stosować urządzeń wywołujących efekt termiczny, gdyż powoduje to uszkodzenie powłok, a w konsekwencji doprowadza do rozpoczęcia procesu korozji. Do cięcia blach należy używać nożyc wibracyjnych (tzw. Nibler) lub nożyc ręcznych. Po wykonaniu cięcia należy usunąć z powierzchni blachy opiłki metalu, a zarysowane miejsca oraz krawędzie cięte zabezpieczyć farbą zaprawową. Wymagane jest również dokładne oczyszczenie powierzchni dachu z pozostałości po mocowaniu arkuszy oraz akcesoriów.
10. Profilowanie i gięcie blach powlekanych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów (ArcelorMittal, Marcegaglia) w temperaturze minimum 20°C.
11. Ze względu na ryzyko rozszczelnienia się pokrycia dachowego, jak również możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych podczas montażu, nie należy stosować w jednym odcinku arkuszy blach o długości powyżej 6,5 m. Arkusze o długości powyżej 6,5 m Producent wykonuje i dostarcza wyłącznie na ryzyko klienta.
12. Zaleca się, aby zakup blachy na całość pokrycia dachowego był dokonywany jednorazowo. W innym przypadku mogą pojawić się nieznaczne różnice w odcieniach koloru blachy na arkuszach, zakupionych w poszczególnych partiach. Występowanie nieznacznych różnic odcieni koloru blach zakupionych w kilku partiach jest zjawiskiem, na które Producent nie ma wpływu i nie jest to traktowane jako wada wyrobu.
13. Producent zaleca okresowe czyszczenie pokrycia dachowego przy użyciu wody oraz zwykłych detergentów. W szczególności zaś dotyczy to fragmentów pokrycia, które nie są regularnie zmywane przez opady deszczu.
14. Gdy wystąpi potrzeba poruszania się po pokryciu dachowym, stopy należy stawiać w dolnej części fali tak aby nie spowodować odkształceń powierzchni.

Uwaga

Ochroną gwarancyjną objęte są tylko te wyroby, dla których wydane zostały stosowne Karty Gwarancyjne Producenta. Wszelkich informacji na temat zasad i warunków udzielania gwarancji na wyroby oferowane przez firmę BUDMAX-METAL udzielają pracownicy biura sprzedaży. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń skutkuje utratą gwarancji oraz oddaleniem reklamacji.